

**ABC**

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Antiruggine-Pro

ANTIRUGGINE SINTETICA A SOLVENTE



Strati: 2

Diluizione con acqua o
diluente sintetico: 3%

Resa per strato: 10-12 m²/L

A55

ANTIRUGGINE-PRO - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Pittura di fondo idonea per la preparazione di superfici metalliche in ferro e acciaio. Dotato di buon potere anticorrosivo e facilità in applicazione; da ricoprire con smalti alchidici o acrilici.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su metalli ferrosi, leghe d'acciaio, anche in atmosfere particolarmente aggressive come quelle industriali o ad elevata urbanizzazione. Manufatti in metallo quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, termosifoni, ecc....

ANTIRUGGINE-PRO è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di finitura. Non sovraverniciare con prodotti nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica modificata.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,02 kg/l
- Essiccazione (25°C e 65% U.R.) fuori polvere in 3 ore, al tatto in 6 ore, sovraverniciabile dopo 16 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo ferroso e leghe d'acciaio:

- Togliere gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia meccanica o manuale e carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per favorire l'adesione del prodotto.
- Eliminare la polvere dal supporto.
- Eventuali tracce di grasso o di sostanze oleose vanno eliminate con idoneo diluente.
- Applicare il prodotto su supporto completamente asciutto seguendo le indicazioni previste.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C

o superiori a +35°C.

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo
- Diluizione: 3% con Acquaragia
- N. strati: 2
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base solvente): 500 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 500 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazioni, su superfici già predisposte di pittura di fondo anticorrosiva ANTIRUGGINE-PRO, a base di resina alchidica modificata in 2 strati con un consumo minimo di 10-12 mq/l per strato. Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.