



#### ABC

è un marchio di  
San Marco Group Spa

[www.abcpaints.it](http://www.abcpaints.it)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Aria 200

TRASPIRANTE PER BAGNI E CUCINE



Strati: 2

Diluizione con acqua: 40%

Resa per strato: 7-9 m<sup>2</sup>/L

A178100

ARIA 200 - V.2024-07-25

## DESCRIZIONE

ARIA 200 è una pittura traspirante adatta per applicazioni all'interno; è dotata di ottimo potere coprente, buona dilatazione.  
L'applicazione di ARIA 200 non altera in alcun modo la traspirabilità del supporto murario.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su intonaci civili nuovi o già pitturati.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: resine viniliche in dispersione acquosa  
Massa volumetrica UNI 8910: 1,71 ± 0,05 kg/l  
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 1 ora; sovraverniciabile dopo 5 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con il fissativo acrilico IDEALFIX opportunamente diluito.  
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline.  
In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti.  
Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.  
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con idoneo stucco.  
Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.  
Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.  
In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con l'igienizzante ABC SPRAY ANTIMUFFA allo scopo di

migliorare l'azione antimuffa e additivare la pittura con un additivo antimuffa.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con il 40% circa di acqua.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 7-9 mq/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto).

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito bianco ed è tinteggiabile con i coloranti universali.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura murale traspirante per interni.

Applicazioni, su superfici interne già predisposte, di pittura traspirante per interni ARIA 200, a base di resine viniliche in dispersione acquosa, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.