

**ABC**

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Biogram

PITTURA MURALE ANTIMUFFA PER INTERNO



Strati: 2

Diluizione con acqua: 35%

Resa per strato: 8-10 m²/L

A06

BIOGRAM - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

BIOGRAM è una pittura murale traspirante, con azione specifica, adatta per locali interni dove la presenza di umidità può provocare lo sviluppo di muffe. BIOGRAM assicura buon potere coprente, elevata traspirabilità e facilità di applicazione.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su intonaci civili nuovi o già pitturati, oppure su intonaci rasati con gesso e su cartongesso opportunamente fissativi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: copolimero vinilversatato in emulsione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 minuti; sovraverniciabile dopo 4 ore.

Classificazione UNI EN 13300:
.Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 4
.Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
.Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 m²/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti, in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con PRONTOFIX (fissativo micronizzato pronto uso) o con il fissativo IDEALFIX acrilico opportunamente diluito.
I supporti molto assorbenti, come gli intonaci rasati con gesso ed il cartongesso, vanno sempre trattati prima con PRONTOFIX o IDEALFIX.
Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline.
In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti. Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere

completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.
Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe) con stucco in pasta RASINT.
Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.
Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.
In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete con ABC SPRAY ANTIMUFFA.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo ed airless.
Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.
Diluire con il 35% di acqua.
Nelle applicazioni con airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.
Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (si riferisce a supporti lisci mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è fornito bianco ed è tinteggiabile con i coloranti universali.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C
Temperatura minima di conservazione: +5°C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura per interni, protettiva contro le muffe.
Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura traspirante contro le muffe BIOGRAM a base di resine vinil versatiche in dispersione acquosa e additivi preservanti contro la formazione delle muffe, in almeno 2 mani, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.