

**ABC**

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Casa Extra 600

PITTURA LAVABILE PER CAMERE E SOGGIORNI



Strati: 2

Diluizione con acqua: 30%

Resa per strato: 10-12 m²/L



A36

CASA EXTRA 600 - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

CASA EXTRA 600 è una pittura acrilica lavabile, che permette di ottenere finiture di pregio ad elevato punto di bianco e molto opache. La sua formulazione a base di innovativi polimeri acrilici a basso COV conferisce al prodotto una bassa odorsità ed una elevata resistenza al lavaggio. CASA EXTRA 600 può essere impiegata anche su superfici esterne come sottotetti, sottobalconi, ecc. in condizioni non particolarmente esposte agli agenti atmosferici.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su intonaci nuovi a base cementizia o similari, a base di calce aerea o su intonaci già pitturati. Inoltre è impiegabile su intonaci rasati con gesso e su cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
Classificazione secondo il decreto ministeriale francese per la qualità dell'aria in ambienti interni: A
Massa volumica UNI 8910: 1,58 ± 0,05 kg/l
Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30' min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.

Classificazione UNI EN 13300:
.Resistenza al lavaggio ISO 11998: classe 3
.Brillantezza EN ISO 2813: <5, molto opaco
.Coprenza ISO 6504-3: classe 2 a una resa di 7 m²/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su intonaci nuovi assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.
La superficie dove si interviene deve risultare compatta, in caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti non perfettamente aderenti. Strati elevati di pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente asportati bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con attrezzi adeguati.

Le irregolarità delle superfici interne (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) possono essere livellate con stucco in pasta RASINT.

Le fessurazioni all'esterno devono essere adeguatamente allargate e stuccate con prodotti specifici.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete con ABC SPRAY ANTIMUFFA.

Su tutti i supporti consigliati, prima della stesura della pittura, è necessario applicare il fissativo PRONTOFIX (fissativo micronizzato pronto uso) o il fissativo IDEALFIX acrilico opportunamente diluito (le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari).

Su tutti i supporti all'esterno, se poco sfarinanti, è necessaria l'applicazione del fissativo PRONTOFIX (fissativo micronizzato pronto uso); nel caso di intonaci sfarinanti o molto sfarinanti impiegare l'isolante fissativo a solvente ISOLPLAST R210.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo o airless.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire con il 30% di acqua.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 10-12 mq/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con il sistema tintometrico.

Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni del prodotto colorato o nel caso di completamento di un lavoro con prodotto eseguito a tintometro, è consigliabile miscelare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità sulla parete.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss≤25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 40 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 1 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura lavabile per interni ed esterni protetti.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di almeno due strati di idropittura lavabile CASA EXTRA 600, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, avente caratteristiche di lavabilità secondo la norma UNI EN ISO 11998: classe 3 (UNI 10560: superiore a 3000 cicli, resistente). Resa nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.