

ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Legno-Pro Cerato

FINITURA SATINATA PER LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO



Strati: 2

Diluizione con acqua o
diluente sintetico: pronto all'uso
Resa per strato: 8-10 m²/L

A58

LEGNO-PRO CERATO - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Protettivo per il legno, a base di resine alchidiche e cere, indicato per la protezione di ogni tipo di legno. Facile e rapido da applicare, forma un film superficiale protettivo ed idrorepellente senza sfogliare nel tempo.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno nuovo o già verniciato, sia all'interno che all'esterno, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiali, steccati, persiane, ecc..
ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino (es. castagno) possono evidenziarsi macchie scure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica in miscela con idrocarburi alifatici
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,92±0,02 kg/l
- Brillantezza UNI EN ISO 2813: 30±10 angolo lettura di 60°
- Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore, al tatto in 8 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Carteggiare leggermente la superficie per asportare le fibre più grossolane del legno.
- Eliminare l'eventuale presenza di resina del legno utilizzando idoneo diluente.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.
- Nel caso di legni molto assorbenti o con assorbimenti irregolari è consigliabile l'applicazione di uno strato di fondo di LEGNO-PRO IMPREGNANTE.
- Procedere poi con l'applicazione di LEGNO-PRO CERATO carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, rullo
- Diluizione: pronto all'uso
- Nr strati: 2. In condizioni ambientali particolarmente severe, o di supporti molto assorbenti, è consigliabile l'applicazione di 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne (bs): 400 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 400 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazioni, su supporti in legno già predisposti, di finitura idrorepellente per legno per interni ed esterni LEGNO-PRO CERATO, a base di resine alchidiche modificate, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del legno.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.