



ABC

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Legno-Pro Impregnante

PROTETTIVO COLORANTE PER LEGNO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO



Strati: 2

Diluizione con acqua o
diluente sintetico: pronto all'uso
Resa per strato: 8-10 m²/L

A56

LEGNO-PRO IMPREGNANTE - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Impregnante indicato per la protezione di legno nuovo o già verniciato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, colora il supporto rendendo il legno idrorepellente. Non forma pellicola ma penetra profondamente nel legno.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su legno nuovo o già verniciato, sia all'interno che all'esterno, quali perlinature, sottotetti, infissi, poggiali, steccati, persiane, ecc..

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino (es. castagno) possono evidenziarsi macchie scure.

Per le applicazioni all'esterno è consigliabile utilizzare LEGNO-PRO IMPREGNANTE in tinta, in quanto sono i pigmenti (ossidi di ferro) a svolgere la funzione protettiva dai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica, oli vegetali, in miscela con idrocarburi alifatici
 - Pigmenti: ossidi di ferro trasparenti, resistenti ai raggi U.V.
 - Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,84±0,03 kg/l (secondo le tinte)
 - Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): fuori polvere in 2 ore, al tatto in 8 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore. Sovraverniciabile con LEGNO-PRO CERATO.
- Non sovraverniciare con prodotti nitro.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Carteggiare leggermente la superficie per asportare le fibre più grossolane del legno.
- Eliminare l'eventuale presenza di resina del legno utilizzando idoneo diluente.
- Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.
- Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

- Procedere poi con l'applicazione del prodotto nella colorazione desiderata carteggiando tra uno strato e l'altro per rimuovere le fibre sollevate.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione.
- Attrezzi: pennello, spruzzo
- Diluizione: pronto all'uso
- Nr strati: 2. In condizioni ambientali particolarmente severe, o di supporti molto assorbenti, è consigliabile l'applicazione di 3 strati.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con Acquaragia subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato (E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile incolore e nei colori di cartella.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/f: impregnanti non filmogeni per legno (bs): 700 g/l (2010)
Il prodotto contiene max: 700 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante trasparente colorato per legno.
Applicazioni, su supporti in legno già predisposti, di impregnante trasparente colorato per legno per interni ed esterni LEGNO-PRO IMPREGNANTE, a base di resine alchidiche, oli vegetali ed ossidi di ferro trasparenti micronizzati, protettivi contro i raggi ultravioletti, in almeno 2 strati nelle quantità determinate dall'assorbimento del legno.
Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.