

**ABC**

è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Smalto-Pro Antichizzante

SMALTO MICACEO ANTICORROSIVO PER FERRO



Strati: 2

Diluizione con acqua o
diluente sintetico: pronto all'uso
Resa per strato: 12-14 m²/L

A22

SMALTO-PRO ANTICIZZANTE - V.2024-11-12

DESCRIZIONE

Smalto a base di resine sintetiche, pigmenti anticorrosivi e cariche lamellari, adatto per la protezione e la finitura di supporti metallici.

Il prodotto è indicato come fondo-finitura per manufatti ferrosi esposti anche in ambienti particolarmente aggressivi come quelli industriali o marini. La finitura ad effetto micaceo è inoltre indicata per soluzioni estetiche di elevato pregio.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su metalli ferrosi come cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc..
Può essere impiegato anche su superfici zincate e leghe leggere, purché opportunamente trattate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del legante: resina alchidica modificata in miscela di idrocarburi alifatici.
- Pigmenti e cariche: ossidi di ferro micaceo, alluminio e fosfato di zinco.
- Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,50 ± 0.05 kg/l.
- Essiccazione: (a 25°C e 65% U.R.): fuori polvere in 30 min; 4 ore al tatto; sovraverniciabile dopo 12 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo ferroso mai verniciate:

- Asportare l'eventuale calamina compatta ed ogni traccia di ruggine mediante una pulizia meccanica o manuale.
- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie con idoneo diluente.
- Applicare, su supporto perfettamente asciutto, SMALTO-PRO ANTICIZZANTE.

Superfici in metallo ferroso già verniciate:

- Asportare gli strati di vecchie pitture non perfettamente aderenti e l'eventuale ruggine mediante pulizia meccanica o manuale; carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per irruvidirle.

- Applicare, su supporto perfettamente asciutto, SMALTO-PRO ANTICHIZZANTE.

Superfici zincate in alluminio o leghe leggere:

- Asportare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale e sgrassare accuratamente con idonee soluzioni alcaline oppure con diluente.
- Applicare un idoneo fondo ancorante e successivamente applicare 2 strati SMALTO-PRO ANTICHIZZANTE.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- Mescolare accuratamente il prodotto prima della diluizione.
- Attrezzi: pennello, rullo, spruzzo o airless
- Diluente: acqua o diluente sintetico
- Diluizione: a pennello/rullo al 0-3%; a spruzzo al 8%.
- Per applicazioni con airless regolare la diluizione in funzione del tipo di apparecchiatura e di ugello utilizzati, non superare l'8% di diluente.
- La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua o diluente sintetico subito dopo l'uso.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato; per assicurare la massima protezione anticorrosiva su ferro è necessario applicare minimo 2 strati di prodotto per raggiungere lo spessore totale di 70 micron.

TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nei colori antracite (cod. A228501) grafite (A228502) canna di fucile (A228503) Ghisa (A228504).

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (bs): 500 g/l (2010)

Questo prodotto contiene max: 500 g/l VOC

Liquido e vapori infiammabili. / Può provocare sonnolenza o vertigini. / Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. / L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto anticorrosivo ad effetto micaceo.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di smalto anticorrosivo ad effetto antichizzato SMALTO-PRO ANTICHIZZANTE, a base di resine alchidiche modificate, ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anticorrosivi, in almeno 2 strati con consumo minimo di 200 ml/mq. Fornitura e posa in opera del materiale EURO al mq.



ABC
è un marchio di
San Marco Group Spa

www.abcpaints.it

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

I

Scheda tecnica:
SMALTO-PRO
ANTICHIZZANTE
Revisione: 2024-11-12

SAN MARCO GROUP garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.